

Buková překližka – multiplex

je celobukové překližovaná deska složená z obvykle lichého počtu bukových dýh, vzájemně slepených kolmo na směr vláken. Oproti rostlému dřevu má lepší rozměrovou a tvarovou stálost. Multiplex nabízí vynikající pevnostní vlastnosti - tuhost, pevnost, tvrdost, odolnost, rozměrovou stálost.

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2. Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636. Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E1) dle ČSN EN 1084 překližované desky podle metody plynové analýzy.

Vlhkost desek je v době expedice dodávky max. 5-15 %.

Průměrná hmotnost desek je 790 kg/m³.

Doporučené skladování před montáží:

- relativní vlhkost vzduchu cca 65%
- teplota vzduchu cca 20 °C
- zabránit přímému kontaktu s vyhřívacími tělesy, vodou, chemikáliemi
- pracovní desku skladovat v horizontální poloze, pečlivě podloženou uprostřed a na obou koncích